

Akzent



ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ОДНОГО СЛОЯ

AKZENT ESTELLA



- уникальная укрывистость с первого слоя
- глубокоматовое покрытие
- идеально подходит для быстрого ремонта
- экомаркировка ЕС



ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

Глубокоматовая акриловая водоразбавимая высокоукрывистая краска для потолков и стен.

- Полностью матовая краска для внутренних работ
- Очень эффективна при использовании в помещениях: пониженное содержание опасных веществ и летучих органических соединений (ЛОС); предельно допустимое содержание ЛОС (категория а): 30 г/л; максимальное содержание ЛОС в готовой к применению краске <10 г/л
- Номер экологической маркировки ЕС (EU Ecolabel): EE/044/001. Знак подтверждает, что продукт является одним из самых экологичных и содержит минимальное количество вредных веществ
- Экологичная: сниженное содержание диоксида титана на 30% (при производстве диоксида титана образуется много выбросов)
- Экономичная: покрывает большинство поверхностей уже с первого слоя
- Удобна в нанесении: легко раскатывается, не разбрызгивается и не стекает
- Почти без запаха, что позволяет использовать её в учреждениях с постоянным пребыванием людей (например, отели, общежития, торговые центры, детские учреждения, офисы и т.д.)
- Соответствует требованиям эмиссионного класса строительных материалов M1: выделяет минимальное количество вредных веществ в воздух помещений
- Полностью высохшее покрытие устойчиво к мытью, класс 2 по стандарту EN 13300
- Можно тонировать в светлые оттенки
- Содержание ЛОС в продукте соответствует предельно допустимому содержанию ЛОС для подгруппы а — 30 г/л, макс. содержание ЛОС в продукте < 10 г/л.

Дополнительная информация об Экомаркировке ЕС на [Официальном сайте ЕС](#)

БЛЕСК:

- Глубокоматовая (около 2) по EN 13300
- Группа 6 по RYL 2012

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ:

- 2 класс по EN 13300 (ISO 11 998)
- 313 группа малярных правил по RYL 2012

КЛАСС НАГРУЗКИ:

- RL 03 Сильные нагрузки и высокие требования в сухих помещениях по RYL 2012.

НАЗНАЧЕНИЕ	Стены и потолки в жилых и общественных помещениях. Например: детские комнаты, спальни, гостиные, коридоры, офисы, кабинеты, салоны, залы, гостиницы, библиотеки, общежития, торговые центры, школы, детские сады и другие внутренние помещения. Идеально подходит для окраски больших площадей. Для внутренних работ. Не подходит для окраски полов, дверей и мебели.
ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ПОКРАСКУ	Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, гипсокартона, кирпича, шпаклёвки, штукатурки, покрытые стеклотканевыми обоями либо другими материалами, пригодными для повторной окраски в помещениях. Загрунтованные поверхности из древесноволокнистых плит, древесностружечных плит и ячеистого бетона.
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА	• EN 13300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. • RYL — кодекс практического строительства, распространённый на территории ЕС; описывает ЛКМ, используя общепринятые стандарты, для соблюдения надлежащего качества в строительстве. • ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. • Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда, в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018. • Ecolabel (Экомаркировка ЕС) – знак экологического качества ЕС, присваивается товарам оказывающим минимальное воздействие на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла — от добычи сырья до производства, от использования до утилизации; свидетельствует о безопасности продукции и внимательном отношении производителя к вопросам охраны природы. Дополнительная информация на Официальном сайте ЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ПОКРАСКУ	НЕОКРАШЕННАЯ РАНЕЕ ПОВЕРХНОСТЬ: очистить поверхность от пыли и загрязнений. При необходимости зашпаклевать подходящей шпаклёвкой (например, из серии FILLER). Зашпаклёванную поверхность отшлифовать до ровности и удалить шлифовальную пыль. Шпаклёванные, пористые или неоднородно пористые поверхности загрунтовать влагозащитной грунтовкой Aquastop или Tiefgrund. Соблюдать инструкции по применению продуктов. РАНЕЕ ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: поверхность должна быть очищена от неплотных и отслаивающихся покрытий, жира, пыли и других загрязнений. При необходимости для удаления плесени использовать средство Biotol E или Biotol Spray (согласно инструкции). Сильно загрязнённые или покрытые копотью, водными, никотиновыми, жировыми пятнами поверхности очистить средством EasyClean и дать высохнуть. Затем загрунтовать изолирующей краской Objekt Plus. Прочные старые алкидные покрытия зашлифовать до матовости, тщательно удалить шлифовальную пыль. Неровности, трещины и углубления зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии FILLER. Отшлифовать до гладкости и удалить пыль. Шпаклёванные поверхности загрунтовать влагозащитной грунтовкой Aquastop или Tiefgrund для снижения пористости. Соблюдать инструкции по применению продуктов.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением краску тщательно перемешать. Тонированную краску рекомендуется смешать в одной ёмкости. Нанести краску равномерным слоем. Не наносить по неотвердевшему герметику! Для контрастных подложек может потребоваться второй слой. Наносить валиком или распылителем при температуре +10...25 °C и относительной влажности меньше 80%. При окраске распылителем краску разбавить водой до 5% по объёму,. При окрашивании не допускать полного высыхания краски на стыках, сохраняя «мокрый край».
ЦВЕТ	Белый.
РАЗБАВЛЕНИЕ	Продукт готов к использованию. При нанесении с помощью распылителя можно разбавить водой до 5% от объёма краски.
КОЛЕРОВКА	Машинная колеровка по системе Eskarocolor (база А).
РАСТВОРИТЕЛЬ	Вода.

РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ	Расход на впитывающую поверхность 8–10 м²/л, расход на невпитывающую поверхность 11–14 м²/л. Для окрашивания 1 м² требуется примерно 100–150 мл краски, в зависимости от однородности и пористости поверхности. Минимизируйте напрасную трату краски, рассчитав предварительно требуемое количество, воспользовавшись онлайн калькулятором на сайте AKZENT ESTELLA .
ВЫСЫХАНИЕ	Для нанесения второго слоя — 2 часа при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%, полное высыхание — 12 часов.
УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	При обычных условиях красочная плёнка достигает своей окончательной прочности в течение 3–4 недель после окрашивания, после чего окрашенная поверхность обретает способность выдерживать чистку. Для чистки загрязнённой красочной поверхности можно использовать чуть тёплую воду, нейтральные и средней щёлочности моющие средства (pH до 9) и мягкую тряпку из микрофибры или тряпку для мытья. Не используйте органические растворители. Не использовать абразивные инструменты и средства, жёсткую губку или щётку с жёсткой щетиной. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. После влажной уборки поверхность вытереть насухо!
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	Валик, безвоздушный распылитель, кисть. По окончании работ промыть водой с мылом.
СОСТАВ	Акриловый сополимер, опалесцирующий полимер, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, биоцид, вода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре +5...30°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку стараться использовать как можно быстрее. НЕ МОРОЗОСТОЙКАЯ!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ НОСТИ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для детей месте. При работе следовать общим правилам гигиены труда. При распылении использовать спецодежду, респиратор и защиту глаз, работать в вентилируемом помещении. Для очистки загрязнённой краской поверхности и предметов использовать воду. Избегать необоснованного риска.
УТИЛИЗАЦИЯ	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuvia.ee . В случае больших объёмов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
ОБЪЁМ/МАССА	0,9л — 2,7л — 9л
ПЛОТНОСТЬ	1,46 кг/л.

Приведённая информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несём ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: [посмотреть актуальные контакты](#).