

ВЛАГОСТОЙКАЯ ОСОБО ПРОЧНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

AKZENT KITCHEN



- ▶ матовая, акриловая краска для помещений с высокими эксплуатационными требованиями
- ▶ содержит ионы серебра
- ▶ содержит воск
- ▶ экомаркировка ЕС



ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА	Матовая акриловая водоразбавимая краска для сухих и влажных помещений с высокими эксплуатационными и гигиеническими требованиями. • Имеет отличные характеристики для использования в интерьере: минимальную концентрацию вредных веществ, уменьшенное содержание летучих органических соединений (ЛОС) и высокую укрывистость. • Легко наносится без разбрызгивания и потёков • Хорошо разравнивается. • Повышенная влажная адгезия к различным подложкам, включая поверхности, окрашенные алкидными и масляными красками. • Содержит ионы серебра, обеспечивающие контроль над развитием микроорганизмов (бактерии, плесень и дрожжи) на поверхности краски. • Образует влагостойкое покрытие, устойчивое к истиранию и частому мытью с применением профессиональных моющих и дезинфицирующих средств (I класс по EN 13300). • Особая механическая прочность покрытия обеспечена специальным твёрдым наполнителем на основе природного алюмосиликата. • Усилена воском, повышающим грязеотталкивание. • Подходит аллергикам и чувствительным людям. • Номер EU Ecolabel: EE/044/001. Экомаркировка подтверждает, что краска содержит минимальное количество летучих органических соединений (ЛОС <10 г/л, группа а) и других вредных веществ, минимизируя тем самым негативное влияние на человека и окружающую среду. Дополнительная информация об Экомаркировке ЕС на Официальном сайте ЕС БЛЕСК: • Матовая (около 10) по EN 13300 • Группа 5 по RYL 2012 ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ: • 1 класс по EN 13300 (ISO 11 998) • 315 группа малярных правил по RYL 2012 КЛАСС НАГРУЗКИ: • RL 05 Специальные нагрузки и высокие требования во влажных помещениях по RYL 2012
----------	---

НАЗНАЧЕНИЕ	Окраска потолков и стен в помещениях, где требуется частое интенсивное мытьё и дезинфекция окрашенных поверхностей (кухни, заведения общепита, больницы, школы, метро, подземные помещения, гаражи, производственные помещения, вестибюли, коридоры и т.д.).
ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ПОКРАСКУ	Подготовленные к окраске новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, гипсокартонных плит, кирпича, зашпаклёванные, оштукатуренные поверхности, обои под покраску. Для внутренних работ.
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА	● ПЕН 13300 — стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ● RYL — кодекс практического строительства, распространённый на территории ЕС; описывает ЛКМ, используя общепринятые стандарты, для соблюдения надлежащего качества в строительстве. ● ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/СЕ. ● Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018. ● Знак «Eesti Allergialiit tunnustab» (Союз Аллергии Эстонии одобряет) присваивается продуктам, которые являются безопасными, достоверными, не содержат ароматических или общераздражающих веществ или веществ, вызывающих повышенную чувствительность, и помогают уменьшить содержание загрязняющих веществ в воздухе помещений и которые подходят людям с чувствительной кожей или людям, страдающим аллергическими заболеваниями. ● Ecolabel (Экомаркировка ЕС) – знак экологического качества ЕС, присваивается товарам оказывающим минимальное воздействие на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла — от добычи сырья до производства, от использования до утилизации; свидетельствует о безопасности продукции и ● внимательном отношении производителя к вопросам охраны природы. Дополнительная информация на Официальном сайте ЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ПОКРАСКУ	Окрашиваемая поверхность должна быть тщательно очищена от непрочного и отслаивающегося материала, грязи, жира и пыли. Поверхности, ранее окрашенные эмалевой или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости, пыль тщательно удалить. Сильно загрязнённые поверхности, а также поверхности с пятнами сажи, воды, никотина или жира следует очистить средством EasyClean и дать им высохнуть. После этого загрунтовать изолирующей краской Objekt Plus. Неровности, трещины и выбоины зашпаклевать влагостойкой шпаклёвкой Aqua Filler. Неравномерно впитывающие или пористые поверхности загрунтовать влагоизолятором Aquastop или Tiefgrund. Для влажных помещений рекомендуем в качестве грунтовочного слоя Estella. При необходимости использовать средство против плесени Biotol E или Biotol Spray и грунт Aquastop Bio. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением краску тщательно перемешать. Тонированную краску желательно смешать в одной ёмкости. Убедитесь в соответствии тона краски до начала окрашивания! Наносить в 2 слоя валиком, кистью или распылителем при температуре +10...25 °С и относительной влажности меньше 80%. При окраске распылителем краску разбавить водой до рабочей вязкости до 5% по объёму. При окрасочных работах, проводимых в неблагоприятных условиях (сквозняки, использование нагревательных приборов, высокая температура или низкая влажность воздуха) рекомендуем использовать средство для замедления высыхания TIME+. При окрашивании стараться сохранять «мокрый край», не допуская быстрого высыхания краски.
ЦВЕТ	Белый.
РАЗБАВЛЕНИЕ	Готов к применению. Краску можно разбавить водой до 5% по объёму.
КОЛЕРОВКА	Тонировочная система Eskarocolor (базы А и TR).
РАСТВОРИТЕЛЬ	Вода.

РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ	Расход на впитывающую поверхность 7–10 м²/л, расход на невпитывающую поверхность 9–10м²/л. Минимизируйте напрасную трату краски, рассчитав предварительно требуемое количество, воспользовавшись онлайн калькулятором <u>на сайте AKZENT KITCHEN</u> . Для окрашивания 1 м² требуется примерно 150–175 мл краски, в зависимости от однородности и пористости поверхности.
ВЫСЫХАНИЕ	Для нанесения второго слоя — 2 часа, полное высыхание — 12 часов при 23 °С и относительной влажности воздуха < 50%. Покрытие набирает износостойкость примерно через 1 месяц.
УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	Окончательную износостойкость покрытие приобретает через 1 месяц — в течение этого времени обращайтесь с поверхностью осторожно, пока она не приобретёт окончательную твёрдость и износостойкость. При необходимости поверхность можно подвергать лёгкой очистке мягкой губкой или тряпкой приблизительно через 2 суток после нанесения. Для мытья окрашенной поверхности можно использовать профессиональные средства, применяемые для мытья и дезинфекции в медицинских (палаты, коридоры, процедурные и операционные) и детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности. Не используйте органические растворители, абразивные чистящие средства, жёсткие губки и щётки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. После влажной уборки поверхность вытереть насухо.
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	Валик, безвоздушный распылитель, кисть. По окончании работ промыть водой с мылом.
СОСТАВ	Акриловые дисперсии, опалесцирующий полимер, диоксид титана, специальные наполнители, функциональные добавки, воск, биоцид, вода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре +5...+30 °С. Беречь от холода и прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку стараться использовать как можно быстрее. НЕ МОРОЗОСТОЙКАЯ!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ НОСТИ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2Н)-он, смесь 2-Метил-5-хлор- (2Н)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2Н)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для детей месте. При работе следовать общим правилам гигиены труда.
УТИЛИЗАЦИЯ	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuvia.ee . В случае больших объёмов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
ОБЪЁМ/МАССА	0,9л — 2,7л — 9л
ПЛОТНОСТЬ	1,3 кг/л.

Приведённая информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несём ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: [посмотреть актуальные контакты](#).