

Akzent



МАТОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

AKZENT ROOM



- ▶ обладает высокой укрывистостью
- ▶ высший I класс мытья и износостойкости
- ▶ содержит воск
- ▶ экомаркировка ЕС



ОПИСАНИЕ

СВОЙСТВА

Матовая акриловая водоразбавимая краска для помещений с умеренной влажностью.

- Высокая укрывистость достигается благодаря современной технологии замещения пигмента двуокиси титана (производство двуокиси титана сопряжено со значительным объемом выбросов вредных веществ в окружающую среду).
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков хорошо разравнивается.
- Образует покрытие, устойчивое к истиранию и частому мытью (I класс по EN 13300)
- Усилена воском, который повышает грязе — и водоотталкивающие свойства и способствует легкому удалению загрязнений.
- Почти без запаха.
- Имеет отличные характеристики для использования в интерьере: минимальную концентрацию вредных веществ, уменьшенное содержание летучих органических соединений (ЛОС)
- Содержание ЛОС в продукте соответствует предельно допустимому для подгруппы а 30 г/л, макс. содержание ЛОС в продукте < 10 г/л.
- Подходит аллергикам и чувствительным людям.
- Краска класса M1 — выделяет в воздух помещения минимальное количество вредных веществ
- Номер EU Ecolabel: EE/044/001. Экомаркировка подтверждает, что данный продукт имеет самые дружелюбные свойства для окружающей среды и минимальную концентрацию вредных веществ, уменьшено содержание летучих органических соединений (ЛОС).
- Содержание ЛОС в продукте соответствует предельно допустимому подгруппы а — 30 г/л, макс. содержание ЛОС в продукте < 10 г/л.

Дополнительная информация об Экомаркировке ЕС на [Официальном сайте ЕС](#)

БЛЕСК:

- Матовая по EN 13300
- Группа 5 по RYL 2012

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ:

- 1 класс по EN 13300 (ISO 11 998)
- 314 группа малярных правил по RYL 2012

КЛАСС НАГРУЗКИ:

- RL 04 Особо сильные нагрузки и высокие требования в сухих помещениях по RYL 2012

НАЗНАЧЕНИЕ	Окраска потолков и стен в большинстве жилых и конторских помещениях (детские, игровые комнаты, помещения в детских учреждениях, кабинеты, библиотеки, гостиные, спальни, офисы, подъезды и т.д.).
ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ПОКРАСКУ	Новые или ранее окрашенные латексными, алкидными или масляными красками поверхности из бетона, гипсокартонных плит, по кирпичным, зашпаклеванным, оштукатуренным поверхностям, а также по поверхностям, другими рулонными отделочными материалами. Загрунтованные газобетонные поверхности. Для внутренних работ.
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА	• EN 13300 — стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. • RYL — кодекс практического строительства, распространённый на территории ЕС; описывает ЛКМ, используя общепринятые стандарты, для соблюдения надлежащего качества в строительстве. • ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. • Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда, в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018. • Знак «Eesti Allergialiit tunnustab» (Союз Аллергии Эстонии одобряет) присваивается продуктам, которые являются безопасными, достоверными, не содержат ароматических или общераздражающих веществ или веществ, вызывающих повышенную чувствительность, и помогают уменьшить содержание загрязняющих веществ в воздухе помещений и которые подходят людям с чувствительной кожей или людям, страдающим аллергическими заболеваниями. • Ecolabel (Экомаркировка ЕС) – знак экологического качества ЕС, присваивается товарам оказывающим минимальное воздействие на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла — от добычи сырья до производства, от использования до утилизации; свидетельствует о безопасности продукции и внимательном отношении производителя к вопросам охраны природы. Дополнительная информация на Официальном сайте ЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ПОКРАСКУ	Окрашиваемая поверхность должна быть тщательно очищена от непрочного и отслаивающегося материала, грязи, жира и пыли. Поверхности, ранее окрашенные эмалевой или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости, пыль тщательно удалить. Сильно загрязнённые или жирные поверхности промыть средством EasyClean и высушить. Поверхности, сильно загрязнённые или с пятнами от сажи, воды, никотина или жира следует очистить средством EasyClean и дать высохнуть. Затем загрунтовать изолирующей краской Objekt Plus. Неровности, трещины и выбоины зашпатлевать подходящей шпатлёвкой из серии Filler. Неравномерно впитывающие или пористые поверхности загрунтовать влагоизолятором Aquastop или Tiefgrund. При необходимости использовать средство против плесени Biotol E или Biotol Spray и грунт Aquastop Bio. Для сокращения расхода краски рекомендуем в качестве грунта Akzent Sky.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением краску тщательно перемешать. Тонированную краску желательно смешать в одной ёмкости. Наносить в 2 слоя валиком или распылителем при температуре 10...25°C и относительной влажности меньше 80%. При нанесении первого слоя или окраске распылителем краску разбавить водой до рабочей вязкости на до 5% по объёму. При окрасочных работах, проводимых в неблагоприятных условиях (сквозняки, использование нагревательных приборов, высокая температура или низкая влажность воздуха) рекомендуем использовать средство для замедления высыхания TIME+. При окрашивании стараться сохранять «мокрый край», не допуская быстрого высыхания краски. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции.
ЦВЕТ	Белый.
РАЗБАВЛЕНИЕ	Готов к применению. Краску можно разбавить водой до 5% по объёму.
КОЛЕРОВКА	Тонировочная система Eskarocolor (база А).
РАСТВОРИТЕЛЬ	Вода.

РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ	Расход на впитывающую поверхность 7–8 м²/л, расход на невпитывающую поверхность 9–10 м²/л. Минимизируйте напрасную трату краски, рассчитав предварительно требуемое количество, воспользовавшись онлайн калькулятором <u>на сайте AKZENT ROOM</u> . Для окрашивания 1 м² требуется примерно 150–175 мл краски, в зависимости от однородности и пористости поверхности.
ВЫСЫХАНИЕ	Для нанесения второго слоя – 2 часа, полное высыхание - 12 часов при +23 °С и относительной влажности воздуха <50%. Покрытие набирает износостойкость примерно через 1 месяц.
УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	Окончательную износостойкость покрытие приобретает через 1 месяц — в течение этого времени обращайтесь с поверхностью осторожно, пока она не приобретёт окончательную твёрдость и износостойкость. При необходимости поверхность можно подвергать лёгкой очистке мягкой губкой или тряпкой приблизительно через 2 суток после нанесения. Для очистки рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щёлочности моющие средства (рН до 9). Не используйте органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жёсткие губки и щётки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. Для очистки используйте мягкие губки и тряпки. После влажной уборки поверхность вытереть насухо. Для удаления плесени используйте Biotol E и Biotol Spray. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции.
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	Валик, безвоздушный распылитель, кисть. По окончании работ промыть водой с мылом.
СОСТАВ	Акриловый сополимер, опалесцирующий полимер, диоксид титана, наполнители, воск, функциональные добавки, биоцид, вода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре +5...30 °С. Беречь от холода и прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку стараться использовать как можно быстрее. НЕ МОРОЗОСТОЙКАЯ!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ НОСТИ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, смесь 2-Метил-5-хлор(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для детей месте. При работе следовать общим правилам гигиены труда.
УТИЛИЗАЦИЯ	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuviaa.ee . В случае больших объёмов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
ОБЪЁМ/МАССА	0,9л — 2,7л — 9л
ПЛОТНОСТЬ	1,35 кг/л.

Приведённая информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несём ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: [посмотреть актуальные контакты](#).